

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Laboratório de Producto

ABNT NBR ISO 13006

ABNT NBR ISO 10545

Revestimiento Ceramico Prensado GRUPO Bllb (6% < Eb s; 10,0%)

PRODUCTO: BRANCO LASA 60X60 BRILLO

TIPOLOGIA: CERAMICA

FORMATO: 60X60

CODIGO: 40614E

LINEA: CLASSICA



Características	Normas de ensayo	Resultados
Físicas		
Absorcion de Agua (%Aa)	ISO 10545-3 (6% < Es; 10,0%)	10
Modulo de Resistencia a la Flexion (MPa)	ISO 10545-4 (Average: :2 18)	18
Carga de Rotura (N)	ISO 10545-4 (Media: :2 800)	800
Expansion por Humedad (mm/m)	ISO 10545- 10	0,4
Resistencia a la Abrasion Profunda (mm3)	NA	NA
Resistencia a la Abrasion Superficial (PEI)	ISO 10545-6	4
Resistencia a la Fisuracion	ISO 10545-11	RESISTE
Resistencia al Congelamiento	ISO 10545-12	NA
Resistencia al Choque Termico	ISO 10545-9	NA
Químicas		
Resistencia a las Manchas		
Agente de tincion verde en aceite ligero		5
Agente de tincion rojo en aceite ligero	ISO 10545-14 (Minimum: 3)	5
Yodo		5
Aceite de oliva		5
Resistencia Quimica		
Acido Clorhfdrico 3% (v/v)		B
Hidroxido de Potasio 30 g/L		B
Acido Cftrico 100 g/L		B
Acido Lactico 5% (v/v)	ISO 10545-13 (Minimum: B)	B
Acido Clorhfdrico 18% (v/v)		B
Hidroxido de Potasio 100g/L		B
Cloruro de Amonio 100 g/L		A
Hipoclorito de Sodio 20 mg/L		A

Coeficiente de Fricción

Superficie Seca	ABNT NBR 16919 Metodo: TORTUS III (Value 0,4)	0,4
Superficie Mojada		0,3
Superficie Seca	ANSI A137. Seci6o 9.6 (Valor Medio Mfnimo 0,42)	NA
Superficie Mojada		NA

Lugar de Uso

CL - Comercial Ligero | RE - Residencial | RI - Revestimiento Interno

Recomendación para la Aplicación

Para informaci6n de recomendaciones de aplicaci6n, consulte el especificador virtual.

Marechal Deodoro, 17/06/2024

POINTER



cf7cdtcbc3134090ac234cb1ud869149078e3c

Ponter | sac.pinter@pinter.cc:mbr | SAC: 0800 082 2002 | RcxJ. Divaldo Suruagy, Km 12, sin. - Polo Multifabril Industr.il Joos Aprigio Vilela - Marechal DecxJoro, Alagoas - SE - Brasil - 57160-0()()